

Технический лист № 1.01. Версия от 03.2015

## ТЕХНОЭЛАСТМОСТ

ТУ 5774-004-17925162-2003

### Описание продукции:

**ТЕХНОЭЛАСТМОСТ** – это материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, АПО (альфаполиолефины – при производстве ТЕХНОЭЛАСТМОСТА С) и СБС (стирол-бутадиен-стирол – при производстве ТЕХНОЭЛАСТМОСТА Б) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.), с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют мелкозернистую посыпку и (или) полимерные покрытия.



### Область применения:

**ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б** — для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений, гидроизоляции других строительных конструкций.

**ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С** — для устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений мостовых сооружений, а также для гидроизоляции пролетных строений с железобетонной плитой проезжей части, на которых непосредственно на гидроизоляцию укладывают асфальтобетонное покрытие, в том числе из литых смесей с температурой до 230 °С.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С	Метод испытаний	
Обозначение*	-		ЭМП		-	
Масса 1 м <sup>2</sup> , (±0,25)	кг		6,32	5,96	ГОСТ 2678-94	
Толщина	мм		5,0	5,2		
Разрывная сила при растяжении	вдоль	Н	не менее	600		1000
	поперек			600		900
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м <sup>2</sup>	не менее	2,0	2,5		
Масса вяжущего с ненаплавляемой стороны	кг/м <sup>2</sup>	не менее	-	1,0		
Водопоглощение в течение 24ч	% по массе	не более	1			
Относительное удлинение до разрыва	%	не менее	40			
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	не выше	минус 25			
Сопrotивление статическому продавливанию в течение 24 часов	Н	не менее	-	250		
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч	-		абсолютная			
Теплостойкость	°С	не менее	100	140		
Длина / ширина	м		8x1			
Тип защитного покрытия	верх	-	песок			
	низ		пленка с логотипом			
*-Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х - стеклохолст						

### Производство работ:

Согласно "Рекомендации по гидроизоляции мостовых сооружений рулонными наплавляемыми материалами «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ»", может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

### Хранение:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

### Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.