

**პროდუქტის სახელწოდება / Ürün Adı:**

R125-5 STARFLEX BLANKET FSK / R125-5 STARFLEX ŞİLTE AFK

**სტანდარტი / Standart:**

EN 13162 - თბოსაიზოლაციო პროდუქტები შენობებისთვის - ქარხნულად დამზადებული მინერალური ბამბის (MW) რულონი - სპეციფიკაცია

**აღწერა / Tanımı:**

ბოჭკოვანი - ფოლგირებული, მოქნილი, თბო და ხმის იზოლაციისთვის / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilen, ısı ve ses yalıtımı için

**ზედაპირის საფარი / Yüzey Kaplama:**

ალუმინის ფოლგის საფარი / Aluminium Foil Faced

**ტექნიკური მახასიათებლები / Teknik Özellikler:**

პარამეტრი / Parameter	ტესტირების მეთოდი / Test Metot	ერთეული / Birim	მნიშვნელობა / Value
სისქე / Kalınlık / d	EN 823	მმ / mm	50
სიგრძე / Uzunluk / l	EN 822	მმ / mm	min. 1182 - max. 1205
სიგანე / Genişlik / b	EN 822	მმ / mm	min. 19600 - max. 20400
თერმული გამტარობა (10 °C) / Isıl İletkenlik / λD	EN 12667, EN 12939	W/(m.K)	0,040 - 0,089
თერმული მდგრადობა / Isıl Direnç / RD	EN 12667, EN 12939	(m².K)/W	0,500 - 1,250
ცეცხლის მდგრადობის კლასი / Yangına Tepki Sınıfı	EN 13501-1	Euroclass	C-s1,d0
მაქსიმალური გამოყენების ტემპერატურა / Azami Kullanım Sıcaklığı	EN 14706	°C	200
მოკლე ვადიანი წყლის შეწოვა / Kısa Süreli Su Absorpsiyonu / WS	EN 1609	kg/m²	24

**პროდუქტის შესრულება / Ürün Özellikleri:**

მახასიათებელი / Özellik	მნიშვნელობა / Değer
მოცულობა / Volume	1 m²/package
ზომის ტოლერანტობები / Tolerans	45,0-დან 50-მდე
შეფუთვა / Ambalajlama	LDPE package / AYPE ambalajı

**შენახვა / Depolama:**

- მოათავსეთ მშრალ და კარგად განიავებულ ადგილას განთავსების წინ / Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı
- დაიცავით წყლის, ფიზიკური დაზიანების და პირდაპირი სითბოს წყაროებისგან / Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı

დოკუმენტის ნომერი / **Dok. No:** KG-C-FR-064  
გამოშვების თარიღი / **İlk Yür. Tarihi:** 27.08.2019  
რევიზიის ნომერი / **Rev. No:** 0  
რევიზიის თარიღი / **Rev. Tarihi:** 27.08.2019  
გვერდი / **Sayfa:** 1/1

პროდუცენტის მონაცემები: ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR  
Phone: +90 212 210 46 06  
Fax: +90 212 210 49 07  
E-mail: ode@ode.com.tr